

ACM

MATERIAŁ ACM	Elastomer akrylowy
ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Oleje mineralne (oleje silnikowe, oleje transmisyjne, oleje ATF) • Warunkowo odporny na wodę
BRAK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Węglowodory aromatyczne i chlorowane • Alkohole • Płyny hamulcowe na bazie glikolu • Niepalne ciecze hydrauliczne • Gorąca woda • Para wodna • Kwasy • Zasady
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	Dobra
TEMPERATURA PRACY	Od -25°C do +150°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Wystarczająca
SPRĘŻYSTOŚĆ	Słaba
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	Dobra
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Na uszczelnienia, w których własności kauczuku nitylowego nie są wystarczające, a kauczuk silikonowy lub fluorowy nie są jeszcze konieczne. Duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu ogranicza jej stosowanie na uszczelnienia typu O-ring.