

EPDM

MATERIAŁ EPDM	Elastomer etylenowo - propylenowy
ODPORNOŚĆ Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Gorąca woda • Para wodna, roztwory mydła i środki piorące • Środowisko utleniające • Kwasy • Zasady • Ketony • Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD • Płyny hamulcowe na bazie glikoli
BRAK ODPORNOŚCI Uwaga: Szczegółową odporność określa osobna tabela odporności chemicznej.	• Mineralne oleje i smary • Benzyna • Węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane
ODPORNOŚĆ NA PRZENIKALNOŚĆ GAZÓW	Dobra
TEMPERATURA PRACY	Od -50°C do +150°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Wystarczająca
SPRĘŻYSTOŚĆ	Dobra
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE	Dobra
ZASTOSOWANIE / WŁAŚCIWOŚCI	Uszczelnienia w instalacjach wodnych, hamulcowych instalacjach hydraulicznych, elementy odporne na starzenie atmosferyczne.